

## SPEZIFIKATION DER SCHROTTSORTEN

**B S W**

Gültig ab 01. Jan. 2012

		<u>Höchstwerte Späne</u>
<b>Späne</b>	Kurze oder gebrochene, schaufelbare Eisen- und Stahlspäne, frei von Guß- und Automatenhäuten	<b>C 1,20</b>
	Lange, bzw. gemischte Eisen- und Stahlspäne, frei von Guß- und Automatenhäuten	<b>Si 1,00</b>
		<b>P 0,100</b>
		<b>S 0,100</b>
		<b>Cu 0,50</b>
		<b>Cr 1,20</b>
	<b>- frei von abgelagerten, verklumpten und verrotteten Spänen sowie von Feinanteilen -</b>	<b>Ni 1,00</b>
	<b>- <u>keine</u> Sinterbeimischungen -</b>	<b>Mo 0,20</b>
		<b>Sn 0,070</b>
		<b>Pb 0,030</b>
		<b>Zn 0,070</b>
<b>Blechabfälle</b>	Neue lose Schwarzblechabfälle, mit Magnet entladbar, frei von Dynamo- und Transformatorenblechen, Weißblechen und Abfällen aus der Gasometerindustrie wegen Pb-Anteil und sonstigem mit schädlichen Überzügen behafteten Material	
	<b>- frei von unchargierbaren, endlosen Blechbändern -</b>	
<b>Scherenschrott</b>	Stahlschrott in den Abmessungen von <b>max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m</b> frei von KFZ-Schrott, mit Magnet entladbar Moniereisenanteil max.: 10%	
<b>Sorte 31</b>	Stahlschrott in den Abmessungen von <b>max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m, ab 4 mm Stärke</b> , frei von KFZ-Schrott & Moniereisen, mit Magnet entladbar	
<b>Abbruch</b>	Abbruch- und Konstruktionsschrott, <b>max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m, ab 6 mm Stärke</b> , frei von KFZ-Schrott & Moniereisen, mit Magnet entladbar	
	<b>- frei von allen schädlichen Überzügen und Anhaftungen – (gilt für die Sorten Scherenschrott/Sorte31/Abbruch)</b>	
<b>Shredder</b>	max. 0,23 Cu, max. 0,020 Sn Schüttdichte i.Tr. 1,1 to/m <sup>3</sup> , Fe-Gehalt 92 %	
	<b>- frei von Müllverbrennungsschrott und Müllseparationsschrott -</b>	
<b>Pakete</b>	Leichter Neu-Stahlschrott, paketierte Feinblechschrott, verzinkt, unter 3mm Stärke 40X40X40-70cm,	

**Anmerkung für alle Schrottsorten:**

- frei von jeglicher Kontaminierung
- frei von jeglichen Hohl- und Sprengkörpern und geschlossenen Behältnissen
- frei von Radioaktivität