

SPEZIFIKATION DER SCHROTTSORTEN

B S W

Gültig ab 01. Jan. 2021

		<u>Höchstwerte Späne</u>
Späne	Kurze oder gebrochene, schaufelbare Eisen- und Stahlspäne, frei von Guß- und Automatenspänen	C 1,20 Si 1,00 P 0,100 S 0,100 Cu 0,50 Cr 1,20 Ni 1,00 Mo 0,20 Sn 0,070 Pb 0,030 Zn 0,070
	Lange, bzw. gemischte Eisen- und Stahlspäne, frei von Guß- und Automatenspänen - frei von abgelagerten, verklumpten und verrotteten Spänen sowie von Feinanteilen - keine Sinterbeimischungen - keine metallischen Abfälle in selbsterhitzungsfähiger Form	
Blechabfälle	Neue lose Schwarzblechabfälle, mit Magnet entladbar, frei von Dynamo- und Transformatorenblechen, Weißblechen und Abfällen aus der Gasometerindustrie wegen Pb-Anteil und sonstigem mit schädlichen Überzügen behafteten Material - frei von unchargierbaren, endlosen Blechbändern -	
Scherenschrott	Stahlschrott in den Abmessungen von max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m frei von KFZ-Schrott, mit Magnet entladbar Moniereisenanteil max.: 10%	
Sorte 31	Stahlschrott in den Abmessungen von max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m, ab 4 mm Stärke , frei von KFZ-Schrott & Moniereisen, mit Magnet entladbar	
Abbruch	Abbruch- und Konstruktionsschrott, max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m, ab 6 mm Stärke , frei von KFZ-Schrott & Moniereisen, mit Magnet entladbar - frei von allen schädlichen Überzügen und Anhaftungen - (gilt für die Sorten Scherenschrott/Sorte31/Abbruch)	
Shredder	max. 0,23 Cu, max. 0,020 Sn Schüttdichte i.Tr. 1,1 to/m ³ - frei von Müllverbrennungsschrott und Müllseparationsschrott -	
Pakete	Leichter Neu-Stahlschrott, paketiert Feinblechschrott, verzinkt, unter 3mm Stärke 40X40X40-70cm,	

Anmerkung für alle Schrottsorten:

- frei von jeglicher Kontaminierung
- frei von jeglichen Hohl- und Sprengkörpern und geschlossenen Behältnissen
- frei von Radioaktivität